

SADER KE310

Adeziv acrilic rapid, polivalent. Special pentru utilizarea pe santier.

ADEZIVI PENTRU PARDOSELI

DOMENII DE UTILIZARE

PENTRU ÎMBRACAMINTI SOLURI

PVC eterogen (dale sau benzi).
 PVC pe pluta.
 Viniluri expandate reliefate (V.E.R.)
 Dale semi-flexibile.
 Mochete tip „iarba” cu sau fara dos.
 Mochete pe spuma (latex).
 Mocheta cu dos netesut.
 Mochete suport sintetic (Action back).
 Cocos, Sisal si Ratan pe suport acoperit cu latex.

Recomandat de principalii producatori.

AVANTAJE

Aderenta sporita.
Priza rapida.
Reduce asteptarea înainte de circulatie.
Timp de lucru de la 35 la 45 minute.
Polivalent: un singur produs pentru aplicarea PVC, a mochetelor, a fibrelor naturale si a dalelor semi-flexibile.
Confort în aplicare.
Continut redus de solvent <5%.
Film de adeziv foarte rezistent, coeziune ridicata.
Este adecvat aplicarii pe pardoseli prin care se realizeaza incalzirea si pe plansele luminoase.
Raport excelent calitate/ pret.
Nu este inflamabil la utilizare.
Nu este neplacut pentru utilizator.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare: crem
 Densitate: (NF: T76.300): 1,35± 0,05
NEINFLAMABIL LA UTILIZARE

Timp de cauciucare* : 5 la 10 minute
 Timp deschis* : 40 la 55 minute
 Deschidere la trafic: circa 18 ore
 Priza definitiva* : circa 48 ore
 Temperatura de utilizare: +10°C la +25°C

Nu rezista la inghet. Reversibil pâna la -5°C.

** date la 23°C, 55% umiditate relativa, pe suporturi normal absorbante*

MOD DE PREZENTARE

COD	UNITATE AMBALARE	PCB
245830	Butoi de plastic de 6 kg	
245831	Butoi de plastic de 20 kg	

SADER KE310

PUNEREA ÎN OPERA

SUPPORTURI DE BAZA

- betoane slefuite cu finis îngrijit
- sape de baza de ciment (încorporate sau raportate)
- sape anhidrit (1) (cf. aviz tehnic)
- pardoseli vechi, parchet vechi nivelat convenabil
- panouri din particulesau placaj (1)

(1) aplicati amorsa pe baza de solvent Bostik Findley

PREGATIREA SUPPORTURILOR

Supporturile trebuie sa fie rezistente, în buna stare, curate, sterse de praf, plane si fara urme de produse grase.

- Suportul trebuie sa fie conform regulilor profesionale CSTB: DTU sau CPT
- Dalele din beton sau sapele din ciment trebuie sa fie tratate cu produsele noastre de acoperire pentru netezire

Daca suportul nu prezinta gradul de umiditate cerut, utilizati bariera noastra împotriva umiditatii EPONAL 336 (aviz tehnic nr. 12/02-1324)

Aplicarea adezivului

Cu spatula adecvata, distribuiti adezivul pe suport, prin aplicare simpla

- Alegerea spatulei crestate (în functie de absorbtia si de rugozitatea materialelor):

- Pentru toate pardoselile cu dosuri netede si plane (PVC sub forma de dale si benzi, VER, spume)

Spatula nr. 1: distribuie o cantitate de circa 250 g/m²

- Pentru dosuri rugoase

Spatula nr.2 : distribuie o cantitate de circa 350g/m²

Criteriile de timp de cauciucare si timp deschis depind de temperatura, de higrometria ambianta, de porozitatea suportului, de rugozitatea materialelor si de cantitatea de adeziv aplicata.

FIXARE / TAPETARE

Se realizeaza cu grija pe toata suprafata (cu un ruluu greu) pentru a uniformiza acumularile de adeziv si pentru a transfera adezivul pe dosul materialului de acoperire.

ROSTURI SI TAIETURI

- Trebuie realizate în conformitate cu indicatiile de aplicare ale producatorului si cu regulile artei.

- Sudarea rosturilor (PVC) se va efectua la 24 de ore de la aplicare

REMARCI DIVERSE

- la aplicarea pe pardoseli prin care se efectueaza încălzirea, acestea trebuie sa fie conforme DTU în vigoare (DTU 65.6, 65.7, 65.8) si caietelor de sarcini ale CSTB.

- În toate cazurile, respectati intervalul de uscare al suportului.
- Curatati petele proaspete si uneltele cu apa
- Închideti bine recipientele dupa utilizare
- Nu suprapuneti mai mult de o paleta peste alta

CONSUM

250 la 350 g/m².

CONSERVARE

1 an maxim în ambalajul original nedeschis, pastrat între +10°C si +30°C. Nu rezista la înghet.

SIGURANTA

Pentru mai multe detalii consultati fisa de date de siguranta la adresa www.quick-fds.com, sau solicitati-ne o copie prin fax.

Fabricat în CE

RL/LL20/10/2003

Performantele si recomandarile de punere în opera de mai sus au rol pur informativ si variaza în functie de materialele utilizate, metodele de lucru si conditiile de santier. În nici un caz acestea nu ne sunt opozabile. În caz de dubiu, recomandam utilizatorului sa efectueze încercari prealabile si suficiente. Garantam conformitatea produselor noastre la specificatiile acestora.



Bostik SA – Département Bâtiment
La Défense 2 – 12, Place de l'Iris
92062 Paris La Défense cedex

Fax. 01 47 96 90 94