

PLASTIGLUE PVC

Adeziv de contact neopren pentru pardoseli

ADEZIVI PENTRU PARDOSELI

DOMENII DE UTILIZARE

PENTRU PARDOSELI SI PERETI

PVC
Pluta
Cauciuc (Dale sau benzi) localuri cu trafic redus
Linoleum pe iuta (dale)
Fibre naturale (cocos, sisal, ratan etc.) cu sau fara dos acoperit cu latex

Recomandat de principalii producatori.

AVANTAJE

Adeziv de contact special pentru trafic intens
Priza puternica
Timp deschis mare
Adeziv polivalent si utilizari multiple
Aplicare usoara si rapida
Putere de prindere foarte mare
Priza imediata
Consum redus
Aderenta excelenta

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare: galben deschis
Densitate (NF: T76.300): $0,87 \pm 0,01$
Punct de aprindere (NF: T76.103): $< 0^{\circ}\text{C}$

Timp de cauciucare*: 8 la 12 minute
Timp deschis*: 60 minute
Deschidere la trafic: imediata
Priza definitiva * : 12 la 24 ore
Temperatura de utilizare: $+10^{\circ}\text{C}$ la $+25^{\circ}\text{C}$

** date la $+23^{\circ}\text{C}$, 55% umiditate relativa, pe suporturi normal absorbante*

MOD DE PREZENTARE

COD	UNITATE AMBALARE	PCB
021432	Cutie de metal 600 g	Câte 12
021435	Butoi de metal 5 litri	
021430	Butoi de metal de 15 litri	

PLASTIGLUE PVC

PUNEREA ÎN OPERA

SUPPORTURI DE BAZA

- betoane slefuite cu finis îngrijit
- sape de baza de ciment (încorporate sau raportate)
- sape anhidrit (1) (cf. aviz tehnic)
- pardoseli vechi, parchet vechi nivelat convenabil
- panouri din particule sau placaj (1)

(1) aplicati amorsa pe baza de solvent Bostik Findley

PREGATIREA SUPPORTURILOR

Supporturile trebuie sa fie rezistente, uscate, curate, sterse de praf, plane si fara urme de produse grase.

- Suportul trebuie sa fie conform regulilor profesionale CSTB: DTU sau CPT
- Dalele din beton sau sapele din ciment trebuie sa fie tratate cu produsele noastre de acoperire pentru netezire

Daca suportul nu prezinta gradul de umiditate cerut, utilizati bariera noastra împotriva umiditatii EPONAL 336 (aviz tehnic nr. 12/02-1324)

Este adecvat de asemenea pentru lipirea pe panouri din particule sau placaj, pe tabla sau o suporturi vopsite slefuite (vopseaua trebuie sa fie aderenta pe suport)

APLICAREA ADEZIVULUI

Cu spatula adecvata, aplicati adezivul pe fiecare fata (lipire dubla)

Alegerea spatulei crestate

Pentru majoritatea lipiturilor

Spatula nr. 000

Distribuie circa 120 la 160g/m² pe fiecare fata

A se evita aplicarea în exces

În cazul materialelor absorbante (lemn, panouri din particule sau placaje, ipsos...) adeseori în acest caz este necesara aplicarea a 2 straturi de adeziv (interval de la 10 la 15 minute între straturi) pe fata absorbanta si pe spatele materialului de lipit

Linoleum pe iuta (dale): lipire dubla pe dos si lipire pe suport

TIMP DE CAUCIUCARE

Lasati adezivul sa se cauciuceze pâna când pare uscat la atingere, adica aproximativ 10-15 minute

Criteriile de timp de cauciucare si timp deschis depind de temperatura, de higrometria ambienta, de porozitatea suportului, de rugozitate si de absorbtia materialelor precum si de cantitatea de adeziv aplicata.

DESCHIDERE LA TRAFIC

Imediata

ROSTURI SI TAIETURI

Trebuie realizate în conformitate cu informatiile de pozare ale fabricantilor si cu regulile artei.

REMARCI DIVERSE

ATENȚIE în mediu umed si rece, evaporarea solventilor poate provoca aparitia unui strat de umiditate la suprafata adezivului (Condensare): astfel lipirea nu se va mai realiza. Asteptati uscarea stratului de adeziv înainte de asamblare. Evitati sa lucrati în aceste conditii.

Curatati petele (proaspete) si uneltele cu solventul nostru. Nu rezista la înghet

- Nu suprapuneti mai mult de o paleta peste alta

CONSUM

Circa 150 g/m² pe fiecare fata

CONSERVARE

1 an maxim în ambalajul original nedeschis, conservat între +15°C si +25°C. Rezista la înghet.

SIGURANTA

Contine solventi volatili usor inflamabili: aerisiti si ventilati localurile, nu fumati, nu lucrati în apropiere de un generator de scântei sau de flacara deschisa, evitati acumularea de sarcini electrostatice

Preveniti forta de munca si restul personalului în legatura cu aceste precautii.

Închideti bine recipientele dupa utilizare. Pastrati recipientele într-un loc bine ventilat.

Pentru mai multe detalii consultati fisa de date de siguranta la adresa www.quick-fds.com, sau solicitati-ne o copie prin fax.

Fabricat în CE

RL/LL16/09/2003

Performantele si recomandarile de punere în opera de mai sus au rol pur informativ si variaza în functie de materialele utilizate, metodele de lucru si conditiile de santier. În nici un caz acestea nu ne sunt opozabile. În caz de dubiu, recomandam utilizatorului sa efectueze încercari prealabile si suficiente. Garantam conformitatea produselor noastre la specificatiile acestora.



Bostik SA – Département Bâtiment
La Défense 2 – 12, Place de l'Iris
92062 Paris La Défense cedex

Fax. 01 47 96 90 94