

UNIDUR 10

*Aditiv pentru straturile de netezire, ungeri, gleturi, mortar de ciment sau acoperiri din ipsos.
Reglator de porozitate pe suporturi pe baza de ciment absorbant*

PREGATIREA SUPRAFETELOR

DOMENII DE UTILIZARE

- Îmbunătățirea maleabilității mortarului
- Îmbunătățirea coeziunii acoperirilor, a mortarului de ciment, a rosturilor dintre placi, a mortarului adeziv
- Îmbunătățirea rezistenței la abraziune
- Nu modifică timpul de priză

Reglator de porozitate al suporturilor pe baza de ciment absorbant

AVANTAJE

- utilizare simplă, se amestecă simplu cu apa pentru amestec
- evita prăjirea produselor pe baza de ciment pe timp cald
- întărește caracteristicile mecanice ale mortarului de ciment și ale acoperirilor pentru soluri pe baza de ciment sau ipsos
- reducător de tensiune
- îmbunătățește aderența straturilor de acoperire
- permite asigurarea reparației spaturilor la lucrările din mortar de ciment (borduri, trepte, etc.)

CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect: lichid gata de utilizare.

Culoare: alb

Densitate (NF: T76.300): 1,05

NEINFLAMABIL LA UTILIZARE

PH: 4-5

Temperatura de utilizare: +10 la +25°C

Nu rezistă la îngheț.

MOD DE PREZENTARE

COD	UNITATE AMBALARE	PCB
501420	Bidon 20 litri	

UNIDUR 10

PUNEREA ÎN OPERA

Funcția de aditiv pentru ungeri, gleturi, sape, aplicarea etansa a acoperirilor cu placi de gresie sau similare. Preparati un amestec din 2 parti de aditiv UNIDUR 10 + 1 parte apa, apoi amestecati cantitatea de pulbere necesara pentru respectiva aplicatie.

Funcția de regulator de porozitate pe suporturi pe baza de ciment absorbant. Aplicati un strat de 100 la 200 g/m² în functie de porozitatea suportului, compus din aditiv diluat (1 parte aditiv + 2 parti de apa), apoi lasati sa se usuce o ora înainte de a aplica stratul de netezire normal.

Funcția de aditivare a straturilor de acoperire si a mortarului lipit. Amestecati un sac de 25 kg cu 1 kg aditiv + 5,5 litri de apa

REMARCI DIVERSE

- Nu se utilizeaza niciodata pur, ci în amestec cu apa.
- Stergeti petele proaspete si uneltele cu apa.
- Închideti bine recipientele dupa utilizare.

CONSUM

În conformitate cu modul de utilizare .

CONSERVARE

1 an maxim în ambalajul original, nedeschis, conservat între +5°C si +30°C.

SIGURANTA

Pentru mai multe detalii consultati fisa de date de siguranta la adresa www.quick-fds.com, sau solicitati-ne o copie prin fax.

Fabricat în CE

RL/LL08/09/2004

Recomandarile de punere în opera sunt definite în raport cu standardele medii de utilizare. Acestea trebuie respectate obligatoriu dar nu exclud necesitatea încercărilor prealabile, în special în cazul primei utilizari si/sau constrângeri speciale ale suportului, ale santierului sau ale mediului. Consultati fisele noastre de date de siguranta pentru precautiile de utilizare .



Bostik SA – Département Bâtiment
La Défense 2 – 12, Place de l'Iris
92062 Paris La Défense cedex

Fax. 01 47 96 90 94