

# ROXOL RENO QUICK

*Produs de astupare si de reparatii cu uscare rapida, realizare de pante si nivelare murala - Utilizare în interior.*

## STRATURI DE ACOPERIRE SOLURI

### DOMENII DE UTILIZARE

Produs de nivelare care necesita netezire, cu uscare si acoperire rapida pentru soluri si pereti interiori.

Recomandat pentru nivelari cu grosime mare într-un singur strat pe suporturile obisnuite ale cladirii (sapa de ciment, beton, pardoseli vechi din gresie sau similare etc...) astuparea gaurilor, nivelarea si refacerea treptelor si a palierelor, permitând în acelasi timp realizarea pantelor.

Finisajul de suprafata, perfect, permite lipirea directa a tuturor tipurilor de pardoseli.

Poate fi utilizat pentru nivelarea peretilor pâna la 5 mm grosime.

Poate primi urmatoarele pardoseli:

PVC

Mochete

Linoleum

Parchet

Pardoseli din gresie sau similare

### AVANTAJE

**Priza si acoperire rapide .**

**Polivalent.**

**Rezistent la contrapresiune foarte mare.**

**Produs fara tensiuni (contractie compensata)**

**Rezistenta la scaune cu rotile (asimilabil clasei de straturi de acoperire P3).**

**Grosimi de utilizare:**

**1 la 50 mm.**

**Orice grosime dupa adaugarea de nisip.**

### CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare: Pulbere gri.

Raport de amestec: 5 - 6 litri de apa pentru un sac de 25 kg.

Durata de utilizare a amestecului\*: 15 - 20 minute .

Interval de deschidere la trafic\*: 45 la 60 minute.

Interval de uscare\* (asteptare înainte de lipirea unei pardoseli) : 3 la 5 ore

Temperatura de utilizare : +10°C la +25°C.

*\* Variabil în functie de temperatura si umiditate ambiante precum si de grosimea aplicata.*

### MOD DE PREZENTARE

COD	UNITATE AMBALARE	PCB
505314	Butoi de plastic de 6 kg	
505313	Sac de 25kg	

# ROXOL RENO QUICK

## PUNEREA ÎN OPERA

Suporturile trebuie să fie în bună stare, uscate (fără urme de umezeală) normal absorbante, solide (fără părți friabile sau fragile) și fără pete de grăsime. A se utiliza în prealabil amorsa adecvată (a se vedea tabelul „alegerea amorselor”).

## APLICARE

Cu ajutorul unui malaxor electric lent (cu maxim 500 rpm) amestecați 1 sac de 25 kg în 5 – 6 litri de apă curată până la obținerea unui amestec omogen. Lăsați să se odihnească 1 min, 1,30 min, mai malaxați o dată timp de 30 secunde.

Cu ajutorul unui netezitor inoxidabil, aplicați un strat subțire pentru a asigura aderența la suport, apoi neteziți și uniformizați la grosimea dorită. O singură trecere este necesară pentru aplicații cuprinse între 1 și 50 mm.

## Aplicare cu adaos de nisip

Incorporați în amestecul obținut anterior 5 – 8 kg de nisip BR47 și lucrați cu ajutorul unui gabarit (linia de pantă servind ca ghid aplicatorului).

## REMARCI DIVERSE

A nu se utiliza în exterior, neacoperit de pardoseala, nici pe metal sau pe straturi vechi de vopsea. Petele proaspete și uneltele se curată cu apă.

## CONSUM

1,6 kg pulbere/mm grosime/m<sup>2</sup>.

## CONSERVARE

6 luni în ambalajul original nedeschis, ferit de umiditate și căldură, între +10 și +30°C.

## SIGURANȚA

Iritant pentru ochi, cai respiratorii și piele.

Pentru mai multe detalii consultați fișa de date de siguranță la adresa [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com), sau solicitați-ne o copie prin fax.

Fabricat în CE

RL/LL4/09/2003

Performanțele și recomandările de punere în opera de mai sus au rol pur informativ și variază în funcție de materialele utilizate, metodele de lucru și condițiile de șantier. În nici un caz acestea nu ne sunt opozabile. În caz de dubiu, recomandăm utilizatorului să efectueze încercări prealabile și suficiente. Garantăm conformitatea produselor noastre la specificațiile acestora.



Bostik SA – Département Bâtiment  
La Défense 2 – 12, Place de l'Iris  
92062 Paris La Défense cedex

Fax. 01 47 96 90 94